ВОДНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BLACK METAL

Технический паспорт продукта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт быстро образует специальный эластичный защитный слой с превосходными антикоррозионными, звукоизоляционными и противоударными свойствами. Предназначен для обработки днища автомобиля, колесных арок, багажного отделения и других элементов кузова. Защищает шасси, продлевает срок службы автомобиля и соответствует профессиональным требованиям автопроизводителей.

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Превосходная защита от коррозии
2. Хорошая адгезия, устойчивость к старению и перепадам температуры
3. Высокая эластичность, гибкость и ударопрочность
4. Выраженная текстура покрытия; экологичный состав на водной основе

СОВМЕСТИМОСТЬ

После полного высыхания продукта поверхность можно окрашивать.

ОБЪЕМ И МОДЕЛЬ

Соответствует приведенным ниже требованиям к водному антикоррозийному составу премиум-класса.

Объем	Модель
1 л	Водный состав, премиум-класс

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Указания по охране здоровья и безопасности приведены в соответствующем паспорте безопасности материала, который можно получить у торгового представителя. Продукт содержит акриловую эмульсию. Хранить в недоступном для детей и животных месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Использованный материал следует сдавать в официально определенные пункты утилизации. Не допускается слив в канализацию, почву или природные водоемы.

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	**Требование**
Внешний вид	Черная однородная вязкая жидкость
ELV, 6 веществ GB/T 30512-2014	Pb ≤1000 мг/кг; Cd ≤100 мг/кг; Hg ≤1000 мг/кг; Cr6+ ≤1000 мг/кг; PBB ≤1000 мг/кг; PBDE ≤1000 мг/кг

ТИПОВЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ — ПРОДОЛЖЕНИЕ

Показатель	Требование
Запах	Слабый запах
Плотность	1,25 ± 0,05 г/мл
Содержание сухого остатка	≥ 56%
Высыхание поверхности	≤ 30 мин
Полное высыхание	≤ 48 ч
Стойкость к стеканию	3-5 мм
Адгезия	≤ 2 класс
Гибкость	≤ 2 мм
Ударная прочность	≥ 50 кг·см
Стойкость к нейтральному солевому туману	≥ 72 ч
Водостойкость	≥ 240 ч погружения; без пузырей и отслаивания

ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные данные являются типовыми значениями текущего продукта. Показатели отдельных партий могут изменяться в пределах, допускаемых стандартами качества.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Негорючую жидкость необходимо хранить вдали от источников воспламенения и прямых солнечных лучей, в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Температура хранения и транспортировки: от 5 °C до 45 °C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года.